Fiche technique N° 801 ***Janvier 2009*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** **METAUX FERREUX :** FER – ACIER - FONTE **ANCIENNES PEINTURES :** HYDRODILUABLES – GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES	**Protexfer brillant** **Sous-couche et finition décorative pour métaux ferreux** **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR** **14 à 16 m²/L**

Fonction :

Peinture laque pour la protection anti-corrosion et la décoration des métaux ferreux. Formulée à base de résine glycérophtalique en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Support ferreux : ferronneries, grilles, cuves, portails, charpentes, matériel agricole et de travaux publics.

Qualités dominantes :

- **Neutralise et stoppe efficacement l'action de la rouille (très riche en inhibiteurs de corrosions).**
- **Excellente adhérence sur le support.**
- **Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.**
- **Rendement élevé.**
- **Protège efficacement contre les eaux de pluies et les intempéries.**

Caractéristiques pratiques :



= 14 à 16 m²/L (*selon le support*)

= 6 h

= 18 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** brillant
- **Rendement :** de 14 à 16 m²/L (*suivant la nature du support et le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,05 à 1,25
- **Extrait sec :** 68 à 72 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
  Ce produit contient max 500 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépoussiérer soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.**
- **Support déjà peint (ancienne peinture brillante ou satinée) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 ou 3 couches successives, selon les cas, en respectant un temps de séchage de 18 heures entre chaque couche.
- **Support non peint :** appliquer 1 couche de notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS, puis 2 couches de PROTEXFER.
- **Support déjà peint :** appliquer 2 couches de PROTEXFER.

Voir la fiche technique du produit cité

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- INFLAMMABLE
- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96
Mail : theodore.batiment@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015